

TABLA 10  
ENSAYE DE DURABILIDAD AL CONGELAMIENTO Y DESHIELO PARA PRISMAS  
DE CONCRETO\*

REVOLTURA No.	FACTOR DE DURABILIDAD** , %	FACTOR DE DURABILIDAD
	CONTROL CON SUPERPLASTIFICANTE	%
1	94.4	92.7
		98

\* Adoptado de la referencia (5)

\*\* Todos los especímenes superplasticados aguantaron 300 ciclos de congelamiento y deshielo en agua de acuerdo con el procedimiento de la Norma ASTM C-666.

NOTA: El proporcionamiento para la revoltura de control fué:

$$\begin{aligned} \text{cemento} &= 127 \text{ kg/m}^3 \\ \text{ceniza} &= 104 \text{ kg/m}^3 \\ \text{agua} &= 109 \text{ kg/m}^3 \\ \text{ag. fino} &= 601 \text{ kg/m}^3 \\ \text{ag. grueso} &= 832 \text{ kg/m}^3 \\ &(19\text{mm}) \end{aligned}$$

En la revoltura de control se utilizó un aditivo reductor de agua convencional con una dosificación de 2.7 cc/kg. de cemento mas medio de ceniza. Se utilizó un aditivo inclusor de aire tanto en las revolturas de control como en las revolturas con superplasticant.

TABLA 11  
PROPORCIONAMIENTO Y PROPIEDADES DEL CONCRETO FRESCO\* REVOLTURAS  
SERIES B, C Y D

SERIE	REVOLTURA No.	CEMENTO TIPO ASTM	PROPORCIONAMIENTO, kg/m <sup>3</sup>			REL. A/C**	AIRE INCL. %	REV. mm	DENSIDAD kg/m <sup>3</sup>	MATERIAL ALA*** ml/kg. de cemento
			CEMENTO	AG.FINO	GRUESO					
B	5	I	298	818	1084	147	0.49	5.2	75	2348
	6	I	303	834	1105	120	0.40	5.6	80	2362
C	9	II	299	820	1087	147	0.49	4.9	85	2354
	10	II	303	834	1105	120	0.40	5.6	90	2362
D	13	V	299	821	1088	144	0.48	5.4	90	2352
	14	V	304	836	1107	117	0.38	5.4	75	2364

\* De la referencia (1)

\*\* Relación agua/cemento en peso

\*\*\* Aditivo inclusor de aire

TABLA 11.B

SERIE	TIPO DE CONCRETO	RESISTENCIA A LA COMP. (f'c) kg/cm <sup>2</sup>		RESISTENCIA A LA FLEXION kg/cm <sup>2</sup>	MODULO DE ELAST. kg/cm <sup>2</sup>	MEDICIONES DE CONTRACCION		
		7 DIAS	28 DIAS			DIAS DE ALMACENAMIENTO EN SECO	CONTRACCION %	HUMEDAD %
B	Referencia (cemento Tipo I)	273	334	385	62	3.3	11.2	0.037
	Cemento Tipo I + Melment	380	448	494	71	3.8	11.2	0.040
C	Referencia (cemento Tipo II)	261	373	432	61	3.3	11.2	0.041
	Cemento Tipo II + Melment	370	485	561	70	3.8	11.2	0.037
D	Referencia (cemento Tipo V)	195	328	387	51	3.3	11.2	0.040
	Cemento Tipo V + Melment	325	411	471	63	3.7	11.2	0.037

\* De la referencia (1)

NOTA: Preferir a la tabla 11A para los proporciones

TABLA 12A

## PROPORCIONAMIENTO Y PROPIEDADES DEL CONCRETO FRESCO - SERIE B'

SERIE	REVOLUTURA TIPO DE CEMENTO	PROPORCIONAMIENTO, kg/m <sup>3</sup>			REL A/C **	AIRE INCL %	REV. DENSIDAD mm	ADITIVOS
		CEMENTO	AG.	FINO				
B'	17	I	298	817	1082	147	0.49	5.3
	18	I	304	835	1106	120	0.40	5.4

\* De la referencia (1)

\*\* Relación A/C en peso

\*\*\* Aditivo inclusor de aire

TABLA No. 12B

PROPORCIONAMIENTO Y PROPIEDADES DEL CONCRETO ENDURECIDO  
MEDICIONES DEL FLUJO PLASTICO.

SERIE	REVOLTURA No.	MEDICIONES DEL FLUJO PLASTICO **				
		f'c a los 28 DIAS kg/cm <sup>2</sup>	f'c a los 28 DIAS kg/cm <sup>2</sup>	ESFUERZO RELACION APLICADO ESFUERZO RESIST. kg/cm <sup>2</sup>	DEF. UNIT. TOT. POR FLUJO PLAST.A 28 DIAS	
B-1	17	350	381	155	0.44	770 X 10 <sup>-6</sup>
	18	461	518	200	0.43	820 X 10 <sup>-6</sup>

\* De la referencia (1)

\*\* Todas las mediciones son sobre cilindros de 150 X 300 mm

## REFERENCIAS

1. Ghosh, R.S. and Malhotra, V.M. "Use of superplasticizers as water reducers"; CANMET, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, Canada; Report No. MRP/MSL 78-189 (J), 24 pp; October 1978.
2. Holbek, K. and Skrastins, J.I. "Canadian experience with the use of superplasticizers in the precast concrete industry"; Proceedings, International Symposium on Superplasticizers in Concrete, Ottawa, Canada, 1978; Vol. 1, pp 183-200.
3. Hyland, E.J. "Use of Melment in precast pipe and tunnel sections"; Proceedings, International Symposium on Superplasticizers in Concrete, Ottawa, Canada, 1978; Vol. 1, pp 201-214.
4. Johnson, C.D., Gamble, B.R. and Malhotra, V.M. "Superplasticizers: effects on properties of fresh and hardened concrete"; Paper to be presented at the 1979 TRB annual meeting, Washington, D.C., U.S.A.
5. Lane, R.O. and Best, J.F. "Laboratory studies on the effects of superplasticizers on the engineering properties of plain and fly ash concretes"; Proceedings, International Symposium on Superplasticizers in Concrete, Ottawa, Canada, 1978; Vol. 1, pp 379-403.
6. Mailvaganam, N.P. "Slump loss in flowing concrete"; Proceedings, International Symposium on Superplasticizers in Concrete, Ottawa, Canada, 1978, Vol. 2, 649-672.
7. Malhotra, V.M. and Malanka, D. "Performance of superplasticizers in concrete: laboratory investigation - Part 1"; Proceedings, International Symposium on Superplasticizers in Concrete, Ottawa, Canada, 1978, Vol. 2, pp 673-708.
8. Malhotra, V.M. "Effect of repeated dosages of superplasticizers on workability, strength and durability of concrete"; CANMET, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, Canada; Report No. MRP/MSL 78-40 (OP&J), 34 pp; February 1978.
9. Malhotra, V.M. "Performance of superplasticizers in high water to cement ratio concretes"; CANMET, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, Canada; Report No. MRP/MSL 78-147 (OP&J), 34 pp; July 1978.
10. Malhotra, V.M. "Mechanical properties and freeze-durability of blast furnace slag/portland cement concretes"; Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, Canada; MRP/MSL Report under preparation.